

Tehnični list **Sistem parkirnih mest**

Opis izdelka / Uporaba:

Parkirne tirnice Orgatex so samolepilne aluminijaste tirnice, zasnovane za natančno vodenje in varno parkiranje talnih vozičkov v proizvodnih in skladiščnih območjih.


Idealno za

- Ciljno oskrbo z materialom
- Jasno dodelitev
- Preprečevanje odkotalitve talnega vozička pri polnjenju ali odvzemu materiala

Tehnični podatki

- Optimalna temperatura nanašanja: $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Področje uporabe: primerno za industrijsko uporabo
- Material: aluminij
- Debelina: 6mm-11 mm
- Dolžina: maks. 6060mm
- Lepilo: akrilat
- Temperaturno območje aluminija: od -80°C do $+150^{\circ}\text{C}$

Risbe različic: Ravno-Ravno, Ravno-Visoko in Visoko-Visoko



Navodila za vgradnjo:

Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Po namestitvi je treba tirnice čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča obstojnost.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker uporaba naših izdelkov ni pod našim nadzorom, ne prevzemamo nobene odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za preizkušanje.

Pomembno obvestilo:

Podatki o lastnostih ali uporabnosti materialov oziroma izdelkov so zgolj informativni in ne predstavljajo pogodbeno obveznosti. Podatki temeljijo izključno na izkušnjah proizvajalcev. Vsi podatki so brez jamstva. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, zmot in sprememb.

Dokazilo o poreklu:

Material / material	Taric Code 7604 2100, hollow profiles made of aluminium alloys Taric Code 7604 2990, full profiles made of aluminium alloys
Hersteller Rohmaterial / name of producer of aluminium stud	Not applicable
1.Land der größten Schmelze von Primäraluminium / land of the greatest melt of primary aluminium	Norway, Iceland, Austria, Germany
2.Land der zweitgrößten Schmelze von Primäraluminium / land of the second largest melt of primary aluminium	Not applicable
Enthält nur Primäraluminium / Contains only primary aluminium	No, it's alloyed aluminium
Land in dem Aluminium zuletzt gegossen wurde / country where aluminium was most recently cast	Norway, Iceland, Austria, Germany
Bemerkung / comment	No raw material from Russia

We hereby confirm that our aluminium rawmaterial was produced in Norway, Iceland, Austria, Germany (EWR = European Economic Area).

kemična sestava:

Masni delež v % po DIN EN 573-3		
Element	min	max
Si	0,30	0,60
Fe	0,10	0,30
Cu	-	0,10
Mn	-	0,10
Mg	0,35	0,60
Cr	-	0,05
Zn	-	0,15
Ti	-	0,10
Drugo		0,15

